

Speciality Sintered Products Pvt.Ltd

वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर ऑइल डिपिंग

प्रोसेस

WI/DIS/ 09

Rev No. : 01

Rev Dt. : 20.11.2024

Approved By :
Ganesh Padwalkar

1. फक्त हरिता मेक venlube 2160 रस्ट ऑफ ऑइल डिपिंग साठी वापरावे.
2. फायनल इन्स्पेकशन प्रोसेस झाल्यानंतर बास्केट मध्ये फायनल ओक टॅग चेक करणे.
3. बास्केट उचलून ऑइल टॅक मध्ये पूर्णपणे बुडवून ठेवा .
4. कमीतकमी पाच मिनिटे थांबा ऑइल डिपिंग पूर्ण होण्यासाठी.
5. बास्केट ऑइल टॅक मधून उचलून ऑइल टॅक रेस्टिंग सरफेस वर ठेवा.
6. एक्सट्रा ऑइल ड्रेन होई पर्यंत थांबा कमीत कमी 20 मिन्ट्स सोकिंग टाइम.

Rev. No.	Rev. Date	Rev. Record
00	15.06.2018	New Issue
01	20.11.2021	Oil Grade changed from Harita 2WX to Harita Axxanol 34 CD